ExxonMobil™ EnBA EN 33901

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	EnBA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ExxonMobil EN 33901 عبارة عن كوبوليمر يحتوي على بوتيل أكريلات بنسبة 32.5% مع سيولة عالية ومناسب للمواد اللاصقة والمواد المانعة للتسرب بالذوبان الساخن.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت حراري	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	900 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوى أكريليت ن-بوتيل	32.5 %wt	-	ExxonMobil Method

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر	40	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	0.938 MPa	136.05 psi	ASTM D638
استطالة الشد	71 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	6.67 MPa	967.4 psi	ASTM D790

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة المصهور	8340 mPa·s	8340.0 cP	ASTM D3236
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.