Escorene™ Ultra LD 708.62

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	EVA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Escorene Ultra LD 708.62 هو راتينج فيلم بوليمر مشترك يحتوي على 14.9% (جزء كتلة) أسيتات الفينيل. يتميز الفيلم المصنوع من LD 708.62 بقوة تأثير ممتازة وقابلية للختم الحراري.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت حراري	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	5.2 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوى خلات الفينيل	14.9 %wt	-	ExxonMobil Method

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	MPa 77.1	psi 11182.43	ASTM D882
	MPa 81.4	psi 11806.09	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 29.6	psi 4293.12	ASTM D882
	MPa 19.4	psi 2813.74	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 320	-	ASTM D882
	% 870	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 96	oz 3.39	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 210	oz 7.41	ASTM D1922
	g 220	oz 7.76	ASTM D1922

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	C° 63.0	F° 145.4	ASTM D1525

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	86	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 1.1	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.