ExxonMobil™ LDPE LD 319.92

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	EVA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Escorene Ultra LD 319.92 عبارة عن راتينج فيلم كوبوليمر يحتوي على 8.7% (جزء كتلة) من أسيتات الفينيل. يتميز الفيلم المصنوع من LD 319.92 بقوة تأثير ممتازة وقابلية للغلق الحراري.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت حراري	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.930 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوى خلات الفينيل	8.7 %wt	-	ExxonMobil Method

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	MPa 108	psi 15664.1	ASTM D882
	MPa 120	psi 17404.56	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 30.5	psi 4423.66	ASTM D882
	MPa 27.4	psi 3974.04	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 330	-	ASTM D882
	% 660	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 250	oz 8.82	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 120	oz 4.23	ASTM D1922
	g 95	oz 3.35	ASTM D1922

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	C° 81.0	F° 177.8	ASTM D1525

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	88	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 1.5	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.