Exact™ 3040 Cast

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	Plastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

EXACT 3040 عبارة عن بوليمر مشترك من الهيكسين يعتمد على الإيثيلين ويتم إنتاجه باستخدام تقنية المحفز EXXPOL® من ExxonMobil Chemical. تم تصميم EXACT 3040 لفيلم الصب أحادي الطبقة والبثق المشترك، وطلاء البثق، وتطبيقات التصفيح بالبثق. تشمل التطبيقات النموذجية طبقات الختم لأغشية تغليف المواد الغذائية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	MPa 70.4	psi 10210.68	ASTM D882
	MPa 76.0	psi 11022.89	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 5.17	psi 749.85	ASTM D882
	MPa 4.54	psi 658.47	ASTM D882

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	MPa 55.4 MPa 46.8	psi 8035.11 psi 6787.78	ASTM D882 ASTM D882
استطالة الشد	 % 9.7 610 % 8.1 770	- - -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 100	oz 3.53	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف	 g 330 g 530	- oz 11.64 oz 18.69	ASTM D1922 ASTM D1922 ASTM D1922

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	C° 77.0	F° 170.6	ASTM D1525

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	93	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 0.30	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.