Exact™ 3132

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	Plastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

EXACT 3132 عبارة عن بلاستومر هيكسين قائم على الإيثيلين يتم إنتاجه باستخدام تقنية المحفز EXXPOL® من ExxonMobil Chemical. وهي مصممة للاستخدام في تطبيقات الأغشية المنفوخة أحادية الطبقة ومتعددة الطبقات التي تتطلب إمكانية إغلاق وصلابة فائقة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت حراري	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	MPa 73.3	psi 10631.29	ASTM D882
	MPa 77.5	psi 11240.45	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 4.94	psi 716.49	ASTM D882

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	MPa 4.58	psi 664.27	ASTM D882
	MPa 73.5	psi 10660.29	ASTM D882
	MPa 73.9	psi 10718.31	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 9.4	-	ASTM D882
	% 8.4	-	ASTM D882
	% 480	-	ASTM D882
	% 630	-	ASTM D882
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 170	oz 6.0	ASTM D1922
	g 280	oz 9.88	ASTM D1922

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	C° 88.0	F° 190.4	ASTM D1525

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	80	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 2.5	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.