Exact™ 4056

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	Plastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

EXACT 4056 هو بلاستومر سداسي قائم على الإيثيلين تم إنتاجه بواسطة تقنية EXXPOL® Catalyst الخاصة بشركة ExxonMobil Chemical. يمكن استخدام هذا الراتينج في الخلطات مع البولي أوليفينات لتحسين أداء الختم الحراري والمتانة في تطبيقات الأغشية. إنه مصمم للاستخدام في الأغشية القابلة للتشتت وتطبيقات أكياس تضمين الدُفعات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت حراري	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	MPa 30.1	psi 4365.64	ASTM D882
	MPa 34.3	psi 4974.8	ASTM D882
قوة الشد			

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	ASTM D882
	MPa 3.45	psi 500.38	ASTM D882
	MPa 2.91	psi 422.06	ASTM D882
	MPa 64.3	psi 9325.94	ASTM D882
	MPa 61.1	psi 8861.82	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 12	-	ASTM D882
	% 10	-	ASTM D882
	% 390	-	ASTM D882
	% 620	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 1000	oz 35.27	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 72	oz 2.54	ASTM D1922
	g 170	oz 6.0	ASTM D1922

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	C° 57.0	F° 134.6	ASTM D1525

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	79	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 2.6	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.