ExxonMobil™ HDPE HD 6605.70

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

HD 6605.70 عبارة عن كوبوليمر إيثان ذو توزيع ضيق للوزن الجزيئي تم تطويره خصيصًا لتطبيقات القولبة بالحقن المختلفة. تشمل خصائصه مقاومة ممتازة لتشقق الإجهاد البيئي وتوازن جيد بين الصلابة والمتانة. إنه مناسب للعناصر المثالية التي تتطلب خصائص فيزيائية عالية في البيئات ذات درجات الحرارة المنخفضة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد لتلاشي الدخان	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	5.0 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي	24.0 hr	-	ASTM D1693B

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 23.3	psi 3379.39	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 1130 MPa 973	- psi 163892.94 psi 141121.97	ASTM D790B ASTM D790B ASTM D790B
صدمة إيزود المحززة	J/m 55	ft·lb/in 1.03	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	C° 69.1 C° 42.4	- F° 156.38 F° 108.32	- ASTM D648 ASTM D648B
ذروة درجة حرارة الانصهار	C° 130	F° 266.0	ASTM D3418

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف	-	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.