ExxonMobil™ HDPE HD 6719 Series

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

HD 6719 هو بوليمر مشترك للإيثان ذو توزيع ضيق للوزن الجزيئي، تم تطويره خصيصًا لتطبيقات القولبة بالحقن المختلفة. يتميز بسهولة المعالجة والمتانة الجيدة، ويمكن استخدامه بشكل مثالي للمقالات ذات التواء منخفض والسطح الأملس ومقاومة الصدمات في درجات الحرارة المنخفضة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	HD 6719.62: خاصية مضادة للكهرباء الساكنة HD 6719.17: مقاومة الأكسدة	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	19 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي	hr	-	ASTM D1693B

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 25.7	psi 3727.48	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 1270 MPa 1110	- psi 184198.26 psi 160992.18	ASTM D790B ASTM D790B ASTM D790B
صدمة إيزود المحززة	J/m 32	ft·lb/in 0.5994	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	C° 73.5 C° 45.7	- F° 164.3 F° 114.26	- ASTM D648 ASTM D648B
ذروة درجة حرارة الانصهار	C° 131	F° 267.8	ASTM D3418

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف	-	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.