ExxonMobil™ HDPE HD 6733.17

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

HD 6733 هو كوبوليمر إيثان بتوزيع ضيق للوزن الجزيئي، مما يمكن أن يعظم سرعة وعائد حقن المنتجات ذات الجدران الرقيقة. درجة حرارة المعالجة المنخفضة مناسبة لإنتاج منتجات عديمة الرائحة وبدون طعم لتعبئة المواد الغذائية والمشروبات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	33 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي	hr	-	ASTM D1693B

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 23.6	psi 3422.9	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 1150 MPa 999	- psi 166793.7 psi 144892.96	ASTM D790B ASTM D790B ASTM D790B
صدمة إيزود المحززة	J/m 23	ft·lb/in 0.4308	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	C° 71.5 C° 43.3	- F° 160.7 F° 109.94	- ASTM D648 ASTM D648B
ذروة درجة حرارة الانصهار	C° 130	F° 266.0	ASTM D3418

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف	-	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.