ExxonMobil™ HDPE HD 7845.30

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يمكن معالجة HD 7845.30 على خطوط إنتاج رقبة الفيلم العالية أو بثق الأكياس أو الصب. يتميز الفيلم المصنوع من HD 7845.30 بتوازن صلابة ممتاز. الثبات الحراري العالي يجعل المنتج يتمتع بمظهر فيلم ممتاز ويمكن إعادة تدويره بجودة عالية. يوصى باستخدام HD 7845.30 بشكل خاص كمزيج من البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة لإنتاج أفلام شفافة نسبيًا.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت حراري	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)		-	ASTM D1238
	0.45 g/10 min	-	ASTM D1238
	30 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	MPa 1080	psi 156641.04	ASTM D882
	MPa 1610	psi 233511.18	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 34.5	psi 5003.81	ASTM D882
	MPa 13.1	psi 1900.0	ASTM D882
	MPa 83.8	psi 12154.18	ASTM D882
	MPa 36.6	psi 5308.39	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 420	-	ASTM D882
	% 4.0	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g	-	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 8.5	oz 0.2998	ASTM D1922
	g 780	oz 27.51	ASTM D1922

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف	-		-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.