ExxonMobil™ HDPE HD 7925.30

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

HD 7925.30 عبارة عن بوليمر متجانس من البولي إيثيلين عالي الكثافة ومتوسط الوزن الجزيئي يستخدم في الأفلام المنفوخة والأفلام المصبوبة. تشمل الاستخدامات النموذجية تلك التي تتطلب انتقالاً منخفضًا لبخار الماء وشفافية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت حراري	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.5 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	MPa 1070	psi 155190.66	ASTM D882
	MPa 1500	psi 217557.0	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 32.1	psi 4655.72	ASTM D882
	MPa 27.4	psi 3974.04	ASTM D882
	MPa 43.6	psi 6323.66	ASTM D882
	MPa 38.6	psi 5598.47	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 790	-	ASTM D882
	% 6.0	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 50	oz 1.76	ASTM D1709
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 9.0	oz 0.3174	ASTM D1922
	g 200	oz 7.05	ASTM D1922

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.