ExxonMobil™ HDPE HD 7957.04

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

HD 7957.04 عبارة عن راتينج فيلم منفوخ من البولي إيثيلين عالي الكثافة وعالي الوزن الجزيئي. يتميز الفيلم المصنوع من HD 7957.04 بمقاومة ممتازة للصدمات والمتانة والصلابة. يوصى باستخدام HD 7957.04 بشكل خاص للأفلام التي يقل سمكها عن 0.5 مل.

المواصفات الفنية

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	10 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	13 µm	0.5118 mil	-
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	1250 MPa	181297.5 psi	ASTM D882
	1250 MPa	181297.5 psi	ASTM D882
قوة الشد			

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	ASTM D882
	MPa 41.4	psi 6004.57	ASTM D882
	MPa 35.9	psi 5206.86	ASTM D882
	MPa 86.9	psi 12603.8	ASTM D882
	MPa 78.6	psi 11399.99	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 310	-	ASTM D882
	% 370	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 280	oz 9.88	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 9.0	oz 0.3174	ASTM D1922
	g 17	oz 0.5996	ASTM D1922

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	C° 133	F° 271.4	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.