ExxonMobil™ HDPE HD 7960.13

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

HD 7960.13 عبارة عن راتينج فيلم منفوخ من البولي إيثيلين عالي الكثافة وعالي الوزن الجزيئي. يتميز الفيلم المصنوع من HD 7960.13 بمقاومة ممتازة للصدمات والمتانة والصلابة. يوصى باستخدام HD 7960.13 بشكل خاص للأفلام التي يقل سمكها عن 0.5 مل.

المواصفات الفنية

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	10 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	1060 MPa	153740.28 psi	ASTM D882
	1130 MPa	163892.94 psi	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	37.9 MPa	5496.94 psi	ASTM D882
	32.9 MPa	4771.75 psi	ASTM D882

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	MPa 84.1 MPa 71.3	psi 12197.7 psi 10341.21	ASTM D882 ASTM D882
استطالة الشد	 % 270 % 380	- - -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 300	oz 10.58	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف	 g 7.0 g 32	- oz 0.2469 oz 1.13	ASTM D1922 ASTM D1922 ASTM D1922

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.