ExxonMobil™ HDPE HD 8660 Series

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

سلسلة HD 8660 عبارة عن كوبوليمرات هيكسين عالية الكثافة تتميز بصلابة وصلابة ممتازة. يمكن استخدامها بشكل مثالي للتطبيقات التي تتطلب أفضل توازن بين صلابة درجات الحرارة المنخفضة، ومقاومة الزحف، والصلابة، ومقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي ومقاومة التمزق.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E117534-220052	-	-
المواد المضافة	HDP8660.29: مثبت طويل الأمد للأشعة فوق البنفسجية UV-15 HD 8660.29: مثبت طويل الأمد للأشعة فوق البنفسجية UV-15	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي		-	ASTM D1693A
	40.0 hr	-	ASTM D1693A
	560 hr	-	ASTM D1693A

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	19.3 MPa	2799.23 psi	ASTM D638
استطالة الشد	10 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	896 MPa	129954.05 psi	ASTM D790B
قوة الصدمة		-	ARM
	92 J	-	ARM
	258 J	-	ARM

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	57.0 C°	134.6 F°	ASTM D648
	38.0 C°	100.4 F°	ASTM D648
ذروة درجة حرارة الانصهار	129 C°	264.2 F°	ASTM D3418

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف			-
			-

أخرى			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	-		
	-		

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.