ExxonMobil™ HDPE HD 8760 Series

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

HD 8760 هو كوبوليمر هيكسين عالي الكثافة يتمتع بصلابة ممتازة وقابلية معالجة. يمكن استخدام الراتنج بشكل مثالي للتطبيقات التي تتطلب توازنًا مثاليًا بين الصلابة وقابلية المعالجة والمظهر.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E117534-220058	-	-
المواد المضافة	HDP8760.29: مثبت طويل الأمد للأشعة فوق البنفسجية UV-15 HD 8760.29: مثبت طويل الأمد للأشعة فوق البنفسجية UV-15	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	5.0 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي		-	ASTM D1693A
	20.0 hr	-	ASTM D1693A
	20.0 hr	-	ASTM D1693A

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	22.1 MPa	3205.34 psi	ASTM D638
استطالة الشد	10 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1030 MPa	149389.14 psi	ASTM D790B
قوة الصدمة		-	ARM
	75 J	-	ARM
	190 J	-	ARM

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	67.0 C°	152.6 F°	ASTM D648
	40.0 C°	104.0 F°	ASTM D648
ذروة درجة حرارة الانصهار	130 C°	266.0 F°	ASTM D3418

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف			-
			-

أخرى			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	-		
	-		

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.