ExxonMobil™ HDPE HD 9856B

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

HD-9856B هو راتنج قولبة بالنفخ من البولي إيثيلين عالي الكثافة يستخدم لأغراض التعبئة والتغليف عالية الأداء. تتميز الحاوية المصنوعة من HD9856B بصلابة فريدة ومقاومة لتشقق الإجهاد البيئي. هذه الخصائص، جنبًا إلى جنب مع قابلية المعالجة الممتازة على المعدات المستمرة وغير المستمرة، تجعل من الممكن تقليل وزن المنتجات بشكل كبير في مجموعة متنوعة من الاستخدامات و/أو تحسين قدرات إعادة التدوير السريع الخاصة بها. لا يحتوي HD-9856B على أي عوامل مضادة للكهرباء الساكنة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E311739-639721	-	-
المواد المضافة	مثبت حراري	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.957 g/cm³	-	

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
			ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.46 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي	hr	-	ASTM D1693

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	30.0 MPa	4351.14 psi	ASTM D638
استطالة الشد	1100 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1450 MPa	210305.1 psi	ASTM D790A
قوة صدمة الشد	260 kJ/m²	123.71 ft·lb/in²	ASTM D1822

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	C°	-	ASTM D746

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.