ExxonMobil™ HDPE HTA 001HD

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

HTA 001HD هي درجة فيلم بولي إيثيلين عالي الكثافة ذو وزن جزيئي مرتفع. يتميز الفيلم المصنوع من HTA 001HD بمقاومة ممتازة للصدمات والمتانة والصلابة العالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت حراري	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)		-	ASTM D1238
	9.0 g/10 min	-	ASTM D1238
	0.32 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	MPa 1200	psi 174045.6	ASTM D882
	MPa 1200	psi 174045.6	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 41.0	psi 5946.56	ASTM D882
	MPa 30.0	psi 4351.14	ASTM D882
	MPa 59.0	psi 8557.24	ASTM D882
	MPa 56.0	psi 8122.13	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 220	-	ASTM D882
	% 430	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 190	oz 6.7	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 8.0	oz 0.2822	ASTM D1922
	g 30	oz 1.06	ASTM D1922

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	C° 126	F° 258.8	ASTM D1525

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.