ExxonMobil™ HDPE HTA 002

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

HTA 002 هي درجة متوسطة الوزن الجزيئي للأغراض العامة، والتي تتميز بسهولة المعالجة، خاصة في البثق المشترك والخلط مع الأوليفينات الأخرى. يمكن أيضًا استخدام HTA 002 بمفرده، وهو مناسب بشكل خاص للمعالجة والتحويل السهل إلى أكياس صغيرة ورقيقة لتعبئة الوزن الخفيف.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت حراري	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)		-	ASTM D1238
	16 g/10 min	-	ASTM D1238
	0.68 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	MPa 960	psi 139236.48	ASTM D882
	MPa 1200	psi 174045.6	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 29.0	psi 4206.1	ASTM D882
	MPa 29.0	psi 4206.1	ASTM D882
	MPa 55.0	psi 7977.09	ASTM D882
	MPa 50.0	psi 7251.9	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 320	-	ASTM D882
	% 450	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 160	oz 5.64	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 8.0	oz 0.2822	ASTM D1922
	g 60	oz 2.12	ASTM D1922

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	C° 126	F° 258.8	ASTM D1525

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.