ExxonMobil™ HDPE HTA 108

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

HTA 108 هي درجة فيلم بولي إيثيلين عالي الكثافة متجانس، والتي يمكن أن تحسن الصلابة وخصائص الحاجز عند استخدامها في البثق المشترك أو الخلط مع البولي إيثيلين. عند مزجه مع البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة أو البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة المعدني، يمكن لـ HTA 108 تحسين قابلية معالجة هذه المواد.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت حراري	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)		-	ASTM D1238
	46 g/10 min	-	ASTM D1238
	0.70 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع	MPa 1200 MPa 1700	- psi 174045.6 psi 246564.6	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
قوة الشد	MPa 60.0 MPa 31.0	- psi 8702.28 psi 4496.18	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
استطالة الشد	% 510 % 2.0	- - -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g	-	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف	g 10 g 200	- oz 0.3527 oz 7.05	ASTM D1922 ASTM D1922 ASTM D1922

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	C° 127	F° 260.6	ASTM D1525

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف	-	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.