ExxonMobil™ LDPE EVA Copolymers LD 358BW

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

LD 358BW هو EVA LDPE الذي يوفر مزيجًا من قابلية الختم والمتانة الممتازة حتى في درجات الحرارة المنخفضة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت حراري	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى خلات الفينيل	4.0 %wt	-	ExxonMobil Method

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	MPa 150	psi 21755.7	ASTM D882
	MPa 160	psi 23206.08	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 29.0	psi 4206.1	ASTM D882
	MPa 27.0	psi 3916.03	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 500	-	ASTM D882
	% 650	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 640	oz 22.57	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 220	oz 7.76	ASTM D1922
	g 350	oz 12.34	ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضبابية (Haze)	% 9.1	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.