ExxonMobil™ LDPE EVA Copolymers LD 361 Series

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

سلسلة LD 361 هي درجات LEVA LDPE، تقدم خصائص ميكانيكية وإغلاق جيدة. تتوفر العديد من تركيبات الإضافات وفقًا لخصائص السطح المطلوبة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	LD 361JD: عامل مضاد للتكتل (1800 جزء في المليون)؛ مثبت حراري؛ عامل انزلاق (330 جزء في المليون) LD 361HF: عامل مضاد للتكتل (1500 جزء في المليون)؛ مثبت حراري؛ عامل انزلاق (833 جزء في المليون) LD 361BW: مثبت حراري	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى خلات الفينيل	%wt 4.2	-	ExxonMobil Method

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	MPa 160	psi 23206.08	ASTM D882
	MPa 185	psi 26832.03	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 26.0	psi 3770.99	ASTM D882
	MPa 20.0	psi 2900.76	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 250	-	ASTM D882
	% 460	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 360	oz 12.7	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 150	oz 5.29	ASTM D1922
	g 110	oz 3.88	ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	41	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 14	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.