ExxonMobil™ LDPE EVA Copolymers LD 362 Series

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

سلسلة LD 362 هي درجات EVA LDPE، توفر خصائص ميكانيكية وختم جيدة. تتوفر العديد من تركيبات المضافات وفقًا لخصائص السطح المطلوبة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	LD 362HE: عامل مضاد للتكتل (1500 جزء في المليون)؛ مثبت حراري؛ عامل انزلاق (550 جزء في المليون) LD 362ON: عامل مضاد للتكتل (1750 جزء في المليون)؛ مثبت حراري LD 362BR: عامل مضاد للتكتل (1000 جزء في المليون)؛ مثبت حراري؛ عامل انزلاق (750 جزء في المليون) LD 362BW: مثبت حراري	- - - -	- - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوى خلات الفينيل	4.5 %wt	-	ExxonMobil Method

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	175 MPa	25381.65 psi	ASTM D882
	195 MPa	28282.41 psi	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	32.5 MPa	4713.74 psi	ASTM D882
	19.0 MPa	2755.72 psi	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	230 %	-	ASTM D882
	550 %	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	150 g	5.29 oz	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	170 g	6.0 oz	ASTM D1922
	60 g	2.12 oz	ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضبابية (Haze)	6.9 %	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.