ExxonMobil™ LDPE EVA Copolymers LD 368 Series

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

سلسلة LD 368 هي درجات EVA LDPE عالية الوضوح، تقدم خصائص بصرية جيدة جنبًا إلى جنب مع الصلابة ومقاومة الصدمات. يتوفر تركيبتان من الإضافات وفقًا لخصائص السطح المطلوبة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	LD 368ON: عامل مضاد للتكتل (1750 جزء في المليون)؛ مثبت حراري LD 368HD: عامل مضاد للتكتل (1800 جزء في المليون)؛ مثبت حراري؛ عامل انزلاق (650 جزء في المليون)	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	0.924 g/cm³		

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة		-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.5 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوى خلات الفينيل	2.5 %wt	-	ExxonMobil Method

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	160 MPa	23206.08 psi	ASTM D882
	180 MPa	26106.84 psi	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	21.5 MPa	3118.32 psi	ASTM D882
	18.5 MPa	2683.2 psi	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	240 %	-	ASTM D882
	530 %	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	220 g	7.76 oz	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	200 g	7.05 oz	ASTM D1922
	150 g	5.29 oz	ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	63	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	6.8 %	-	ASTM D1003

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف	-	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.