ExxonMobil™ LDPE LD 051.LQ

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

راتنج الفيلم المنفوخ LD 051.LQ هو درجة ذات مؤشر تدفق جزئي، والذي يستخدم لتطبيقات الأفلام الثقيلة ذات المتطلبات العالية، وله أداء قوة ممتاز وقابلية معالجة ممتازة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E116487-219931	-	-
المواد المضافة	LD 051.LQ: عامل مضاد للتكتل (4000 جزء في المليون)	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.25 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	MPa 184	psi 26686.99	ASTM D882
	MPa 244	psi 35389.27	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 10.8	psi 1566.41	ASTM D882
	MPa 10.0	psi 1450.38	ASTM D882
	MPa 25.7	psi 3727.48	ASTM D882
	MPa 24.2	psi 3509.92	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 130	-	ASTM D882
	% 570	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 190	oz 6.7	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 280	oz 9.88	ASTM D1922
	g 120	oz 4.23	ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	33	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 20	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.