ExxonMobil™ LDPE LD 100 Series

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

سلسلة LD 100 هي درجة من البولي إيثيلين منخفض الكثافة مع توازن جيد بين الخصائص البصرية والميكانيكية. وفقًا لمتطلبات أداء السطح، يمكن إضافة بعض مكونات الإضافات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	LD 100BR: عامل مضاد للتكتل (1000 جزء في المليون)؛ مثبت حراري؛ عامل انزلاق (750 جزء في المليون) LD 100AC: عامل مضاد للتكتل (450 جزء في المليون)؛ مثبت حراري؛ عامل انزلاق (500 جزء في المليون) LD 100BW: مثبت حراري	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	MPa 210	psi 30457.98	ASTM D882
	MPa 230	psi 33358.74	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 11.0	psi 1595.42	ASTM D882
	MPa 11.0	psi 1595.42	ASTM D882
	MPa 25.0	psi 3625.95	ASTM D882
	MPa 22.0	psi 3190.84	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 330	-	ASTM D882
	% 550	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 79	oz 2.79	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 150	oz 5.29	ASTM D1922
	g 120	oz 4.23	ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	63	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 6.1	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.