ExxonMobil™ LDPE LD 101BA Wire & Cable

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

LD 101BA للأسلاك والكابلات هو بولي إيثيلين منخفض الكثافة غير مستقر يستخدم لإنتاج عوازل متوسطة/عالية الجهد باستخدام عملية تضيف بيروكسيد مباشرة. لأسباب تتعلق بالتنظيف، يتم استخدام نظام تحكم ضوئي عبر الإنترنت خصيصًا للتحكم في هذه المادة. يجب إضافة كميات كافية من مضادات الأكسدة لجعل المنتج يلبي متطلبات الشيخوخة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.1 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة الديورومتر	50	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D638
	MPa 13.0	psi 1885.49	ASTM D638
	MPa 11.0	psi 1595.42	ASTM D638
استطالة الشد		-	ASTM D638
	% 16	-	ASTM D638
	% 570	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 290	psi 42061.02	ASTM D790

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة الحجمية	7.6E+16 ohms·cm	-	ASTM D257
ثابت العزل الكهربائي	2.17	-	ASTM D150
عامل التبديد	4.0E-4	-	ASTM D150

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.