ExxonMobil™ LDPE LD 102.LC

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

LD 102.LC هو بوليمر متجانس مُصاغ، وراتنج أغشية ملابس يتميز بصلابة جيدة. وهو قادر على السحب إلى مقاييس رقيقة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	عامل مضاد للتكتل (3000 جزء في المليون)	-	-
	عامل انزلاق (2000 جزء في المليون)	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	MPa 177	psi 25671.73	ASTM D882
	MPa 210	psi 30457.98	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 9.94	psi 1441.68	ASTM D882
	MPa 10.4	psi 1508.4	ASTM D882

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	MPa 18.0 MPa 14.3	psi 2610.68 psi 2074.04	ASTM D882 ASTM D882
استطالة الشد	 % 210 % 520	- - -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 55	oz 1.94	ASTM D1709
قوة التمزق إلمندورف	 g 530 g 200	- oz 18.69 oz 7.05	ASTM D1922 ASTM D1922 ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	69	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 7.8	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		- -	- -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.