ExxonMobil™ LDPE LD 103 Series

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

راتنج ExxonMobil LD 103 هو راتنج فيلم صناعي متجانس يتميز بصلابة ممتازة. يتميز راتنج LD 103 بمؤشر تدفق منخفض وقوة تأثير جيدة وقوة ذوبان لمواصفات مختلفة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	LD 103.59: عامل مضاد للتكتل (3000 جزء في المليون)؛ مثبت حراري LD 103.09: مثبت حراري	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.1 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	MPa 197	psi 28572.49	ASTM D882
	MPa 254	psi 36839.65	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 10.9	psi 1580.91	ASTM D882
	MPa 10.2	psi 1479.39	ASTM D882
	MPa 29.3	psi 4249.61	ASTM D882
	MPa 24.1	psi 3495.42	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 150	-	ASTM D882
	% 580	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 140	oz 4.94	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 340	oz 11.99	ASTM D1922
	g 71	oz 2.5	ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	50	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 11	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.