ExxonMobil™ LDPE LD 105 Series

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

راتنجات ExxonMobil LD 105 هي راتنجات أغشية تغليف متجانسة مصممة للتطبيقات التي تتطلب وضوحًا فائقًا مع صلابة جيدة. يمكن معالجة هذه الراتنجات في معدات الأغشية المنفوخة أو المصبوبة. في معدات الأغشية المنفوخة، يمكن سحب LD 105.30 إلى قياس 1.0 مل.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	LD 105.BR: مانع التصاق (1000 جزء في المليون)؛ مثبت حراري؛ مزلق (750 جزء في المليون) LD 105.30: مانع التصاق (1000 جزء في المليون)؛ مثبت حراري	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	MPa 214	psi 31038.13	-
	MPa 253	psi 36694.61	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 11.0	psi 1595.42	-
	MPa 11.1	psi 1609.92	-
	MPa 25.1	psi 3640.45	-
	MPa 21.1	psi 3060.3	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 210	-	-
	% 570	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 99	oz 3.49	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 350	oz 12.34	-
	g 180	oz 6.35	-

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	76	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 5.2	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.