ExxonMobil™ LDPE LD 117 Series

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ExxonMobil LD 117 هو راتينج فيلم متجانس يتميز بشفافية ممتازة وصلابة جيدة. يمكن استخدام الفيلم المصنوع من راتينج LD 117 لأغراض فيلم التغليف الخارجي ومعدات تغليف البثق. يمكن سحب الفيلم المصنوع من راتينج LD 117 إلى سمك 1.0 مل.

المواصفات الفنية

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.6 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	317 MPa	45977.05 psi	ASTM D882
	379 MPa	54969.4 psi	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	13.8 MPa	2001.52 psi	ASTM D882
	15.9 MPa	2306.1 psi	ASTM D882

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	MPa 24.8 MPa 17.9	psi 3596.94 psi 2596.18	ASTM D882 ASTM D882
استطالة الشد	 % 160 % 500	- - -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 80	oz 2.82	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف	 g 180 g 240	- oz 6.35 oz 8.46	ASTM D1922 ASTM D1922 ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	68	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 7.2	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.