ExxonMobil™ LDPE LD 124.MS

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يتميز راتينج الفيلم المنفوخ Exxon Mobil LD 124.MS بتوازن جيد بين الخصائص البصرية وخصائص القوة، وهو مناسب لتطبيقات الأفلام الشفافة العامة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	عامل مضاد للتكتل (2000 جزء في المليون) مثبت حراري عامل انزلاق (400 جزء في المليون)	- - -	- - -
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.1 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	MPa 234	psi 33938.89	ASTM D882
	MPa 299	psi 43366.36	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 11.3	psi 1638.93	ASTM D882
	MPa 12.7	psi 1841.98	ASTM D882
	MPa 27.1	psi 3930.53	ASTM D882
	MPa 18.7	psi 2712.21	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 130	-	ASTM D882
	% 540	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 87	oz 3.07	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 580	oz 20.46	ASTM D1922
	g 110	oz 3.88	ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	65	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 7.3	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.