ExxonMobil™ LDPE LD 129.24

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ExxonMobil LD 129.24 هو راتينج أغشية متجانس متوسط الكثافة يتميز بشفافية ممتازة وصلابة جيدة. يمكن استخدام الأغشية المصنوعة من LD 129.24 لأغراض أغشية التغليف الخارجية ومعدات التغليف ذات النتوءات. LD 129.24 مناسب للمعالجة باستخدام معدات الأغشية المنفوخة أو معدات أغشية الصب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	LD 129.24: عامل مضاد للتكتل (1000 جزء في المليون)؛ مثبت حراري	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.3 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	MPa 324	psi 46992.31	ASTM D882
	MPa 386	psi 55984.67	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 14.5	psi 2103.05	ASTM D882
	MPa 15.9	psi 2306.1	ASTM D882
	MPa 23.1	psi 3350.38	ASTM D882
	MPa 17.1	psi 2480.15	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 180	-	ASTM D882
	% 460	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 73	oz 2.57	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 100	oz 3.53	ASTM D1922
	g 270	oz 9.52	ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	68	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 8.1	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.