ExxonMobil™ LDPE LD 136.MN

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

راتينج ExxonMobil LD 136 هو راتينج أغشية متجانس يتميز بشفافية ممتازة. هذه الراتنجات مناسبة للمعالجة على معدات الأغشية المنفوخة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	LD 136.MN: عامل مضاد للتكتل (1500 جزء في المليون)؛ مثبت حراري؛ عامل انزلاق (750 جزء في المليون)	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	MPa 198	psi 28717.52	ASTM D882
	MPa 245	psi 35534.31	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 10.1	psi 1464.88	ASTM D882
	MPa 10.3	psi 1493.89	ASTM D882
	MPa 25.5	psi 3698.47	ASTM D882
	MPa 19.2	psi 2784.73	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 130	-	ASTM D882
	% 540	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 110	oz 3.88	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 460	oz 16.22	ASTM D1922
	g 99	oz 3.49	ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	66	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 7.0	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.