ExxonMobil™ LDPE LD 143.26

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ExxonMobil LD 143.26 هو راتينج أغشية تغليف متجانس يتميز بشفافية ممتازة وصلابة جيدة. إنه مناسب للمعالجة باستخدام معدات الأغشية المنفوخة أو أغشية الصب. في معدات الأغشية المنفوخة، يمكن سحب راتينج LD 143.26 إلى سمك 1.0 مل.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	LD 143.26: عامل مضاد للتكتل (1500 جزء في المليون)؛ مثبت حراري؛ عامل انزلاق (750 جزء في المليون)	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.1 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	MPa 210	psi 30457.98	ASTM D882
	MPa 247	psi 35824.39	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 10.9	psi 1580.91	ASTM D882
	MPa 11.1	psi 1609.92	ASTM D882
	MPa 24.2	psi 3509.92	ASTM D882
	MPa 20.1	psi 2915.26	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 190	-	ASTM D882
	% 550	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 81	oz 2.86	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 380	oz 13.4	ASTM D1922
	g 160	oz 5.64	ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	72	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 6.2	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.