ExxonMobil™ LDPE LD 150 Series

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

سلسلة LD 150 هي درجة من البولي إيثيلين منخفض الكثافة مع خصائص ميكانيكية وصلابة متوازنة. وفقًا لمتطلبات أداء السطح، يمكن إضافة بعض مكونات المضافات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	LD 150AC: عامل مضاد للتكتل (450 جزء في المليون)؛ مثبت حراري؛ عامل انزلاق (500 جزء في المليون) LD 150BW: مثبت حراري	- -	- -
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.75 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع	MPa 240 MPa 280	- psi 34809.12 psi 40610.64	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
قوة الشد	MPa 27.7 MPa 22.0	- psi 4017.55 psi 3190.84	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
استطالة الشد	% 310 % 530	- - -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 190	oz 6.7	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف	g 350 g 150	- oz 12.34 oz 5.29	ASTM D1922 ASTM D1922 ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	59	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 8.5	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.