ExxonMobil™ LDPE LD 150BW Wire & Cable

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

LD 150BW هو بولي إيثيلين منخفض الكثافة مع محتوى منخفض من مضادات الأكسدة، ومناسب للعوازل المترابطة منخفضة الضغط ومتوسطة الضغط المنتجة عن طريق عملية السيلان المكونة من خطوة واحدة أو خطوتين. من خلال التحبيب الداخلي، يمكن استخدامه للعوازل متوسطة الضغط المترابطة بالبيروكسيدات. يجب إضافة كميات غير كافية من مضادات الأكسدة ومثبطات النحاس لجعل المنتج يفي بمتطلبات مكافحة الشيخوخة المحددة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت حراري	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.78 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة الديورومتر	48	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D638
	13.0 MPa	1885.49 psi	ASTM D638
	14.0 MPa	2030.53 psi	ASTM D638
استطالة الشد		-	ASTM D638
	16 %	-	ASTM D638
	550 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	270 MPa	39160.26 psi	ASTM D790

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة الحجمية	ohms·cm	-	ASTM D257
ثابت العزل الكهربائي	2.30	-	ASTM D150
عامل التبديد		-	ASTM D150

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.