ExxonMobil™ LDPE LD 151 Series

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تجمع سلسلة LD 151 من البولي إيثيلين منخفض الكثافة بشكل جيد بين الشفافية العالية والصلابة العالية. وفقًا لمتطلبات أداء السطح، يمكن إضافة بعض مكونات المضافات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	LD 151HR: عامل مضاد للتكتل (400 جزء في المليون)؛ مثبت حراري؛ عامل انزلاق (650 جزء في المليون) LD 151GZ: عامل مضاد للتكتل (1000 جزء في المليون)؛ مثبت حراري؛ عامل انزلاق (1050 جزء في المليون) LD 151BW: مثبت حراري	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	3.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	MPa 370	psi 53664.06	ASTM D882
	MPa 370	psi 53664.06	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 15.0	psi 2175.57	ASTM D882
	MPa 22.0	psi 3190.84	ASTM D882
	MPa 18.0	psi 2610.68	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 430	-	ASTM D882
	% 560	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 55	oz 1.94	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 95	oz 3.35	ASTM D1922
	g 170	oz 6.0	ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	73	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 6.0	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.