ExxonMobil™ LDPE LD 156 Series

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

سلسلة LD 156 هي درجة من البولي إيثيلين منخفض الكثافة، ومناسبة بشكل خاص للأفلام المركبة والأفلام المشتركة. لديهم خصائص ميكانيكية جيدة وصلابة وخصائص بصرية، ويجمعون بين تكوين نقطة بلورية منخفضة للغاية. تتوافق هذه الدرجات مع مواصفات مظهر الفيلم. يمكن تصنيع نوعين من حزم الإضافات خصيصًا وفقًا لاحتياجات آلة المركب. يتم تصنيع LD 156 بمواصفات ضيقة لتلبية متطلبات الأغشية المركبة لتحقيق اتساق عالٍ.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	LD 156HE: عامل مضاد للتكتل (1500 جزء في المليون)؛ مثبت حراري؛ عامل انزلاق (550 جزء في المليون) LD 156BW: مثبت حراري	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
			ASTM D1238

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.75 g/10 min	-	

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	260 MPa	37709.88 psi	ASTM D882
	294 MPa	42641.17 psi	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	27.0 MPa	3916.03 psi	ASTM D882
	22.4 MPa	3248.85 psi	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	300 %	-	ASTM D882
	530 %	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	140 g	4.94 oz	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	380 g	13.4 oz	ASTM D1922
	190 g	6.7 oz	ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	65	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	6.9 %	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.