ExxonMobil™ LDPE LD 157CW Blown

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

LD 157CW يتميز بخصائص ميكانيكية جيدة وخصائص بصرية ممتازة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت حراري	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.60 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	MPa 340	psi 49312.92	ASTM D882
	MPa 390	psi 56564.82	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 16.0	psi 2320.61	ASTM D882
	MPa 28.6	psi 4148.09	ASTM D882
	MPa 22.0	psi 3190.84	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 350	-	ASTM D882
	% 550	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 100	oz 3.53	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 200	oz 7.05	ASTM D1922
	g 230	oz 8.11	ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	65	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 7.0	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.