ExxonMobil™ LDPE LD 158 Series

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

سلسلة LD 158 هي درجة من البولي إيثيلين منخفض الكثافة، والتي تم تطويرها خصيصًا للأغشية المركبة والأغشية المشتركة. لديهم خصائص ميكانيكية جيدة وصلابة وخصائص بصرية ويجمعون بين درجات النقطة البلورية المنخفضة. تتوافق هذه الدرجات مع مواصفات مظهر الفيلم. يمكن تصنيع نوعين من حزم الإضافات خصيصًا وفقًا لاحتياجات آلة المركب. يتميز أداء LD 158 بتقلب ضيق للغاية لتلبية متطلبات الاتساق العالي للغشاء المركب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	LD 158JD: عامل مضاد للتكتل (1800 جزء في المليون)؛ مثبت حراري؛ عامل انزلاق (330 جزء في المليون) LD 158BW: مثبت حراري	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
			ASTM D1238

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0 g/10 min	-	

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	240 MPa	34809.12 psi	ASTM D882
	280 MPa	40610.64 psi	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	23.0 MPa	3335.87 psi	ASTM D882
	21.0 MPa	3045.8 psi	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	200 %	-	ASTM D882
	500 %	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	75 g	2.65 oz	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	200 g	7.05 oz	ASTM D1922
	120 g	4.23 oz	ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	69	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	5.0 %	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.