ExxonMobil™ LDPE LD 159AC

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

LD 159AC هو درجة LDPE، والذي يوفر سحبًا جيدًا جنبًا إلى جنب مع قوة ميكانيكية جيدة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للالتصاق (450 جزء في المليون)	-	-
	مثبت حراري	-	-
	انزلاق (500 جزء في المليون)	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.2 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	MPa 235	psi 34083.93	-
	MPa 275	psi 39885.45	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 24.0	psi 3480.91	-
	MPa 20.0	psi 2900.76	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 200	-	-
	% 520	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 140	oz 4.94	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 450	oz 15.87	-
	g 170	oz 6.0	-

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	62	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 8.5	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.