ExxonMobil™ LDPE LD 160AT

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

سلسلة LD 160 هي درجة من البولي إيثيلين منخفض الكثافة مع خصائص سحب وخصائص بصرية جيدة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	عامل مضاد للتكتل (1200 جزء في المليون) مثبت حراري عامل انزلاق (900 جزء في المليون)	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	4.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	MPa 175	psi 25381.65	ASTM D882
	MPa 205	psi 29732.79	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 10.0	psi 1450.38	ASTM D882
	MPa 10.0	psi 1450.38	ASTM D882
	MPa 23.0	psi 3335.87	ASTM D882
	MPa 15.0	psi 2175.57	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 180	-	ASTM D882
	% 490	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 70	oz 2.47	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 290	oz 10.23	ASTM D1922
	g 120	oz 4.23	ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	5	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 5.2	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-
		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.