ExxonMobil™ LDPE LD 165BW1

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

إن LD 165BW1 هو LDPE ذو مؤشر ذوبان جزئي، مع خصائص بصرية متوسطة.

المواصفات الفنية

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	MPa 221	psi 32053.4	ASTM D882
	MPa 299	psi 43366.36	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 12.6	psi 1827.48	ASTM D882
	MPa 12.1	psi 1754.96	ASTM D882
	MPa 31.3	psi 4539.69	ASTM D882
	MPa 27.2	psi 3945.03	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 160	-	ASTM D882
	% 650	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 170	oz 6.0	ASTM D1709

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	120 g	4.23 oz	ASTM D1922
	120 g	4.23 oz	ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	38	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	16 %	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-
		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.