ExxonMobil™ LDPE LD 185 Series

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تتميز سلسلة Escorene LD 185 بأداء بصري جيد وأداء ختم. يتم تصنيع LD 185 بمواصفات ضيقة لتلبية متطلبات الأغشية المركبة لتحقيق اتساق عالٍ.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	LD 185JD: عامل مضاد للتكتل (1800 جزء في المليون)؛ مثبت حراري؛ عامل انزلاق (330 جزء في المليون) LD 185GE: عامل مضاد للتكتل (1000 جزء في المليون)؛ مثبت حراري؛ عامل انزلاق (572 جزء في المليون) LD 185BW: مثبت حراري	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
			ASTM D1238

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0 g/10 min	-	

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	210 MPa	30457.98 psi	ASTM D882
	240 MPa	34809.12 psi	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	11.0 MPa	1595.42 psi	ASTM D882
	11.0 MPa	1595.42 psi	ASTM D882
	29.0 MPa	4206.1 psi	ASTM D882
	23.0 MPa	3335.87 psi	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	370 %	-	ASTM D882
	550 %	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	84 g	2.96 oz	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	150 g	5.29 oz	ASTM D1922
	110 g	3.88 oz	ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	65	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	6.3 %	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.