ExxonMobil™ LDPE LD 302 Series

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

راتينج ExxonMobil LD 302 هو راتينج فيلم عالي الشفافية مع 3.5% (كسر كتلي) من بوليمر أسيتات الفينيل. يساعد الجمع بين محتوى المونومر المشترك ومؤشر الذوبان المنخفض على إنتاج أفلام ذات قوة تأثير عالية وقابلية جيدة للختم الحراري وأداء ممتاز في درجات الحرارة المنخفضة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	LD 302.56: عامل مضاد للتكتل (3000 جزء في المليون)؛ مثبت حراري LD 302.32: عامل مضاد للتكتل (2500 جزء في المليون)؛ مثبت حراري؛ عامل انزلاق (500 جزء في المليون)	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.3 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى خلات الفينيل	3.5 %wt	-	ExxonMobil Method

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	146 MPa	21175.55 psi	ASTM D882
	172 MPa	24946.54 psi	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	24.2 MPa	3509.92 psi	ASTM D882
	23.2 MPa	3364.88 psi	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	190 %	-	ASTM D882
	580 %	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	170 g	6.0 oz	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	190 g	6.7 oz	ASTM D1922
	110 g	3.88 oz	ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	69	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	6.5 %	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.