ExxonMobil™ LDPE LD 302.32

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

راتنج ExxonMobil LD 302 هو راتنج فيلم عالي الشفافية مع كوبوليمر أسيتات فينيل بنسبة 3.5% (كسر كتلة). يساعد الجمع بين محتوى المونومر المشترك ومؤشر التدفق المنخفض على إنتاج أفلام ذات قوة تأثير عالية وقابلية جيدة للإغلاق الحراري وأداء ممتاز في درجات الحرارة المنخفضة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	عامل مضاد للتكتل (2500 جزء في المليون) مثبت حراري عامل انزلاق (500 جزء في المليون)	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.3 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوى خلات الفينيل	3.5 %wt	-	ExxonMobil Method

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع	MPa 146 MPa 172	- psi 21175.55 psi 24946.54	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
قوة الشد	MPa 24.2 MPa 23.2	- psi 3509.92 psi 3364.88	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
استطالة الشد	% 190 % 580	- - -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 170	oz 6.0	ASTM D1709
قوة التمزق إلمندورف	g 190 g 110	- oz 6.7 oz 3.88	ASTM D1922 ASTM D1922 ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	69	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 6.5	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		- -	- -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.