ExxonMobil™ LDPE LD 312 Series

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ExxonMobil LD 312 هو كوبوليمر أسيتات فينيل بنسبة 4.6% (كسر كتلة) يستخدم لصنع أفلام ذات صلابة جيدة. يساعد محتوى المونومر المشترك ومؤشر التدفق المنخفض للراتنج على إنتاج أفلام ذات قوة تأثير ممتازة وقابلية جيدة للإغلاق الحراري وأداء جيد في درجات الحرارة المنخفضة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	LD 312.82: عامل مضاد للتكتل (4000 جزء في المليون)؛ مثبت حراري؛ عامل انزلاق (800 جزء في المليون) LD 312.23: عامل مضاد للتكتل (5000 جزء في المليون)؛ مثبت حراري؛ عامل انزلاق (1100 جزء في المليون)	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	1.0 g/10 min		ASTM D1238

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)		-	
محتوى خلات الفينيل	%wt 4.6	-	ExxonMobil Method

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع	MPa 139 MPa 165	- psi 20160.28 psi 23931.27	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
قوة الشد	MPa 25.0 MPa 23.6	- psi 3625.95 psi 3422.9	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
استطالة الشد	% 170 % 560	- - -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 200	oz 7.05	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف	g 190 g 92	- oz 6.7 oz 3.24	ASTM D1922 ASTM D1922 ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	66	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 8.5	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.