ExxonMobil™ LDPE LD 313.NF

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

LD 313.NF عبارة عن كوبوليمر أسيتات فينيل بنسبة 3% (جزء كتلة). يجعل محتوى أسيتات الفينيل في الراتينج يتمتع بأداء أفضل في الغلق الحراري ومتانة في درجات الحرارة المنخفضة من البوليمر المتجانس من البولي إيثيلين منخفض الكثافة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	عامل مضاد للتكتل (2500 جزء في المليون) مثبت حراري عامل انزلاق (800 جزء في المليون)	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.5 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوى خلات الفينيل	3.0 %wt	-	ExxonMobil Method

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	MPa 154	psi 22335.85	ASTM D882
	MPa 178	psi 25816.76	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 8.46	psi 1227.02	ASTM D882
	MPa 8.27	psi 1199.46	ASTM D882
	MPa 22.1	psi 3205.34	ASTM D882
	MPa 19.1	psi 2770.23	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 170	-	ASTM D882
	% 540	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 120	oz 4.23	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 200	oz 7.05	ASTM D1922
	g 120	oz 4.23	ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	76	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 5.3	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.