ExxonMobil™ LDPE LD 317.09

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

راتينج ExxonMobil LD 317.09 عبارة عن راتينج فيلم ذو مؤشر ذوبان كسري وكوبوليمر أسيتات فينيل بنسبة 6% (جزء كتلة). يتميز الراتينج المصنوع من LD 317.09 بقوة تأثير ممتازة وخصائص شد وضيق حراري.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	LD 317.09: مثبت حراري	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.30 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوى خلات الفينيل	6.0 %wt	-	ExxonMobil Method

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع	MPa 126 MPa 148	- psi 18274.79 psi 21465.62	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
قوة الشد	MPa 32.3 MPa 31.5	- psi 4684.73 psi 4568.7	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
استطالة الشد	% 300 % 620	- - -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 490	oz 17.28	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف	g 130 g 97	- oz 4.59 oz 3.42	ASTM D1922 ASTM D1922 ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	66	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 6.1	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.