ExxonMobil™ LDPE LD 380BA Wire & Cable

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

LD 380BA عبارة عن بولي إيثيلين منخفض الكثافة غير مستقر، تم تطويره خصيصًا لإنتاج عوازل الكابلات ذات الجهد المنخفض باستخدام تقنية الربط المتقاطع بسيلان على خطوتين. يجب إضافة كميات غير كافية من مضادات الأكسدة ومثبطات النحاس لجعل المنتج يلبي متطلبات مكافحة الشيخوخة المحددة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.8 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة الديورومتر	53	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D638
	MPa 17.0	psi 2465.65	ASTM D638
	MPa 13.0	psi 1885.49	ASTM D638
استطالة الشد		-	ASTM D638
	% 13	-	ASTM D638
	% 110	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 440	psi 63816.72	ASTM D790

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة الحجمية	ohms·cm	-	ASTM D257
ثابت العزل الكهربائي	2.30	-	ASTM D150
عامل التبديد		-	ASTM D150

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.